

Описание: Цементно-песчаная смесь ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦПС М-300»



Цементно-песчаная смесь ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦПС М-300»

Назначение:

Смесь сухая строительная на цементной основе «ПОЛИГРАН ЦПС М-300» применяется при ремонтно-строительных работах для:

- устройства стяжки,
- выравнивания поверхностей,
- заделывания выбоин, трещин.

Предназначена для внутренних и наружных работ.

Непригодна для нанесения на крашенные и деревянные поверхности.

Свойства:

Тип работ	Наружные/Внутренние
Нанесение	Ручное
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	10 – 50 мм
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм	18-20 кг/м ²
Наибольшая крупность зерен заполнителя	4 мм
Жизнеспособность готовой растворной смеси	4 часа
Морозостойкость	F50
Марка по прочности при сжатии не менее	М 300
Марочная прочность не менее	30,0 МПа
Температура использования:	
Приготовление смеси	от +5С до +35С
Нанесение смеси	от +5С до +35С
Расход воды:	
На 1 кг. сухой смеси	0,2 л.
На 25 кг. сухой смеси	5,0 л.

Порядок работы:

1. Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой.

2. Приготовление раствора:

В емкость, достаточную для перемешивания, налить 5 л чистой воды и засыпать в нее постоянно перемешивая 25 кг цементно-песчаной смеси. Перемешать вручную или механическим способом с помощью электромеханического миксера со смесительной насадкой до получения однородной смеси в течение 3 минут. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 4 часов.

Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 3 суток должна быть не менее +5°C и не более +35°C, поверхность материала необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей

Хранение:

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Допускается вертикальное складирование: не более 2х паллет в высоту. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «Компания КомСтрой СПб» г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63 лит. А, оф. 309-311

Телефон отдела продаж: (812) 299-72-50, 299-52-23, 313-57-03, 313-57-02

www.comstroy-spb.ru E-mail: comstroy@mail.ru, comstroy.alex@mail.ru