



## Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «БАЗОВЫЙ»

### Назначение:

Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «БАЗОВЫЙ» предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой внутри и снаружи помещений на общепринятые строительные основания из:

- бетона,
  - ячеистого бетона (газобетона, пенобетона),
  - кирпича,
- а также облицовки поверхностей, выровненных цементными и цементно-известковыми штукатурками.

### Описание:

Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «БАЗОВЫЙ» - материал на основе портландцемента с использованием кварцевого песка и модифицирующих добавок, придающих смеси пластичность и удобство в работе. После отвердевания образует прочный, водо- и морозостойкий слой, обладающий высокой адгезией к основанию.



### Свойства:

Тип работ	Наружные/Внутренние
Нанесение	Ручное
Время корректировки	15 мин.
Открытое время работы	15 мин.
Максимальная толщина нанесения клеевого шва	10 мм
Расход сухой смеси	2-4 кг/м <sup>2</sup>
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	4 часа
Цвет	Серый
Сползание плитки с вертикальной поверхности	Не более 0,5 мм
Морозостойкость	F50
Прочность при сжатии	5,0 МПа
Прочность клеевого соединения	0,5 МПа
<b>Температура использования:</b>	
Приготовление смеси	от +5С до +35С
Нанесение смеси	от +5С до +35С
<b>Расход воды:</b>	
На 1 кг. сухой смеси	0,2 - 0,224 л.
На 25 кг. сухой смеси	5,0 - 5,5 л.

## **Порядок работы:**

### **1. Подготовка основания**

Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовкой.

### **2. Приготовление раствора**

Производится при температуре окружающего воздуха не менее +5°C и не более +35°C.

В чистую емкость засыпать 25 кг смеси, добавить 5,0-5,5 чистой воды комнатной температуры и перемешать штукатурным миксером до получения однородной массы. Выдержать растворенную смесь 5-10 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 4 часов.

Недопустимо во время работы добавлять в растворную смесь воду и сухую смесь!

### **3. Нанесение и выравнивание**

Готовая растворная смесь равномерно наносится на основание кельмой или шпателем, затем зубчатым шпателем ей придается гребенчатая структура.

Высота зубцов шпателя зависит от размера облицовочного материала: для плитки 150x150 мм высота зубцов шпателя 6 мм, для плитки 300x300 мм – 8 мм.

Площадь нанесения раствора на поверхность не должна превышать площади, которую можно облицевать в течение 15 минут. Плитку уложить на растворную смесь и легкими поворотными движениями вдавить ее в клей, после чего зафиксировать на несколько секунд. Корректировка плитки может производиться в течение 20 минут после ее укладки.

Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 3 суток должна быть не менее +5°C и не более +35°C, поверхность материала необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, осадков и сквозняков. Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, возможно, не ранее чем через 7 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°C, относительной влажности воздуха (60±10)% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

### **Хранение:**

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Допускается вертикальное складирование: не более 2х паллет в высоту. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

---

ООО «Компания КомСтрой СПб» г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63 лит. А, оф. 309-311

Телефон отдела продаж: (812) 299-72-50, 299-52-23, 313-57-03, 313-57-02

[www.comstroy-spb.ru](http://www.comstroy-spb.ru)

E-mail: [comstroy@mail.ru](mailto:comstroy@mail.ru), [comstroy.alex@mail.ru](mailto:comstroy.alex@mail.ru)