



Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «УСИЛЕННЫЙ»

Назначение:

Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «УСИЛЕННЫЙ» предназначен для облицовки стен и полов (в т.ч. обогреваемых) керамической и керамогранитной плиткой внутри и снаружи помещений на общепринятые строительные основания из:

- бетона,
 - ячеистого бетона (газобетона, пенобетона),
 - кирпича,
 - гипсокартонных листов,
 - стеновых бетонных блоков,
- а также облицовки поверхностей, выровненных цементными и цементно-известковыми штукатурками.

Подходит для наружной облицовки каминов (до +65 °С).



Описание:

Клей для плитки ПОЛИГРАН ПРОФИ «УСИЛЕННЫЙ» - материал на основе портландцемента с использованием кварцевого песка и модифицирующих добавок, в том числе полимерных, придающих смеси пластичность и удобство в работе. После отвердевания образует прочный, водо- и морозостойкий слой, обладающий высокой адгезией к основанию.

Свойства:

Тип работ	Наружные/Внутренние
Нанесение	Ручное
Время корректировки	20 мин.
Открытое время работы	20 мин.
Максимальная толщина нанесения клеевого шва	10 мм
Расход сухой смеси	2-4 кг/м ²
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	4 часа
Цвет	Серый
Сползание плитки с вертикальной поверхности	Не более 0,5 мм
Температура использования:	
Приготовление смеси	от +5С до +35С
Нанесение смеси	от +5С до +35С
Расход воды:	
На 1 кг. сухой смеси	0,22 - 0,24 л.
На 25 кг. сухой смеси	5,5 - 6,0 л.

Порядок работы:

1. Подготовка основания

Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовкой.

2. Приготовление раствора

Производится при температуре окружающего воздуха не менее +5°C и не более +35°C. В чистую емкость засыпать 25 кг смеси, добавить 5,5-6,0 л чистой воды комнатной температуры и перемешать штукатурным миксером до получения однородной массы. Выдержать растворенную смесь 5-10 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 4 часов. Недопустимо во время работы добавлять в растворную смесь воду и сухую смесь!

3. Нанесение и выравнивание

Готовая растворная смесь равномерно наносится на основание кельмой или шпателем, затем зубчатым шпателем ей придается гребенчатая структура.

Высота зубцов шпателя зависит от размера облицовочного материала: для плитки 150x150 мм высота зубцов шпателя 6 мм, для плитки 300x300 мм – 8 мм.

Площадь нанесения раствора на поверхность не должна превышать площади, которую можно облицевать в течение 15 минут. Плитку уложить на растворную смесь и легкими поворотными движениями вдавить ее в клей, после чего зафиксировать на несколько секунд. Корректировка плитки может производиться в течение 20 минут после ее укладки.

Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 3 суток должна быть не менее +5°C и не более +35°C, поверхность материала необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, осадков и сквозняков. Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. Включение полов с подогревом, возможно, не ранее чем через 7 суток после укладки плитки. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°C, относительной влажности воздуха (60±10)% и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранение:

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Допускается вертикальное складирование: не более 2х паллет в высоту. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «Компания КомСтрой СПб» г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 63 лит. А, оф. 309-311

Телефон отдела продаж: (812) 299-72-50, 299-52-23, 313-57-03, 313-57-02

www.comstroy-spb.ru

E-mail: comstroy@mail.ru, comstroy.alex@mail.ru